

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

CONDACUT 615 — не содержащее хлора противозадирное масло без присадок, предназначенное для обработки при интенсивных режимах резания.

CONDACUT 615 особенно подходит для обработки черных металлов. Код ISO-L-MHF.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Все виды обработки с резанием или формовкой: токарная обработка прутков, фрезерование, глубокая прошивка, сверление, глубокое сверление, нарезание резьбы, прокатка и т. д.
- ❖ Черные металлы: сталь, нержавеющая сталь, огнеупор.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ✓ **Снижение затрат.**
- ✓ **Протягивание, глубокое сверление.**
- ✓ **Черные металлы.**
- ✓ **Альтернатива хлорированным смазкам.**

ДОСТОИНСТВА

Характеристики	Достоинства		Преимущества
Противозадирное	Снижает износ инструментов	⇒	Снижение затрат
Мягкость, маслянистость	Улучшает качество поверхности	⇒	Хорошее качество готовых деталей
Низкая кинематическая вязкость	Ограниченное потребление	⇒	Экономит затраты
Малый размер частиц	Идеально подходит для очень тонкой фильтрации порошков диатомита, грунта и целлюлозы	⇒	Хорошая фильтрация

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ед. изм.

CONDACUT 615

Вид	/	Жидкость, прозрачная
Тип	/	Текучий
Цвет	/	Коричневый
Запах	/	Слабый, не отталкивающий
Удельный вес при 20 °С	г/см ³	≈ 0,859
Температура вспышки (в открытом тигле)	°С	≥ 162
Температура застывания	°С	< -12
Кинематическая вязкость при 20 °С	мм ² /с	≈ 32
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	≈ 16
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм ² /с	≈ 4,3
Индекс вязкости	/	≈ 192
Коррозия меди при 100 °С по стандарту ASTMD 130	/	4 с
Тест на четырехшариковой машине: усилие сваривания	кг	> 800 кг
Тест на четырехшариковой машине: Индекс допустимого износа ICU/WLI	/	195
Температура хранения	°С	От 0 до 50 °С
Рекомендуемое максимальное время хранения	/	2 года, в оригинальном опечатанном виде

Вышеуказанные данные получены на основании среднего производственного показателя и не являются частью спецификации.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

☞ См. паспорта безопасности продукта.

Fp_RU_CONDACUT 615_ERa_1020_7.doc7

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application defectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués.
This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation.

CONDACUT 615

Product
Data Sheet